



TECHNOWATO

Kereskedőház Építőipari Kft

KESTON VAF

víz alatti fugázó habarcs

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Elsősorban víz alatti falazatok fugáinak, illetve fuga jellegű hézagainak kitöltésére ajánljuk.

ANYAGÖSSZETÉTEL

Kvarchomok, cement, tulajdonság javító adalékszerek, műanyagszál-vagdalék.

MŰSZAKI ADATOK

Max. szemcse nagyság:	1 mm
28 napos nyomószilárdság:	min. 30 N/mm ²
28 napos hajlító-húzószilárdság:	min. 5 N/mm ²
Víz / szárazanyag tényező:	0,16 (4 l víz / 25 kg szárazhabarcs)

ANYAGSZÜKSÉGLET

A fugaméretektől függő, pl.:
2 x 2 cm fuga keresztmetszet: 0,8 kg / m
3 x 3 cm fuga keresztmetszet: 1,8 kg / m

KISZERELÉS, TÁROLÁS

25 kg-os papírzsák, sértetlen csomagolásban 6 hónap

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Az anyag + 5 °C fölötti víz- és műtárgy hőmérsékletnél használható fel. A szárazhabarcsot 16 tömegszázalék vízzel (25 kg zsákhoz 4 l víz) homogénre össze kell keverni, majd öt percig állni hagyni. A várakozás után az anyagot ismételten át kell keverni. Az átkeverés után az anyag képlékeny konzisztenciájú lesz és kész a bedolgozásra. A kész anyagot kézzel, betapasztással, vagy sűrített levegős pisztollyal, vagy szivattyús szállítással és bedolgozással lehet a hézagba bedolgozni. Az anyag bedolgozásakor gondosan ki kell tölteni a hézagot, ügyelve arra, hogy az áramló víz minél kevésbé tudjon belekapaszkodni a friss anyagba és kisodorni a hézagból. A bedolgozott anyag szokásos folyami áramló vízben nem mosódik szét. Az anyag felhasználható víz feletti fugák kitöltésére is.

Egészségügyi és biztonsági teendők

A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásait a Biztonsági Adatlap tartalmazza. Eszerint a szárazhabarcs nem minősül veszélyes terméknek, és nem jelzéköteles. Cementtartalma miatt azonban vízzel keverve erősen lúgos kémhatású, ezért feldolgozásakor védőruházat, védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott. A bőrre jutott anyagot bő vízzel azonnal le kell mosni; a szembe került anyagot vízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni.

Az anyag maradékát nem szabad csatornába, élő vízbe vagy a talajba üríteni, hanem vízzel keverés és megszilárdulás után építési törmelékként kell elhelyezni.

Megjegyzés

Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményein alapulnak. Mégsem tekinthetők szerződéses jogalapnak, köztéttségnek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni.

Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.

1113. Budapest, Róf u. 9-13., Telefon: 209-2490, Fax: 209-2489

Raktár: Tököl – Airport Ipari Park, Tel.: 06/24-489-204, 06-30-201-1305

E-mail: posta@technowato.hu, weboldal: www.technowato.hu

