



TECHNOWATO

Kereskedőház Építőipari Kft

quick-mix AM-1000 horgonyrögztítő szárazhabarcs

Tulajdonságok

Összetétele: cement, homok és hatóságilag engedélyezett adalékszerek. Az AM-1000 jól szivattyúzható, kloridmentes, alapozás nélkül azonnal tapad az alapfelülethez és horgonyzó elemhez, fej fölötti függőleges, fűrt lyukakban is. Anyagában vízzáró.

Alkalmazási terület

Az AM-1000 bármely típusú töcsavar, betonvas, valamint építőipari és bányászati horgonyzó elem erőzáró rögzítésére alkalmas, továbbá oldalfalak és szegélyek gépi felhordású stabilizálására, terméskő, kisméretű, tömör téglá építmények és vasbetonelemek összezsarására.

Műszaki adatok: (+ 20 °C-on, 65% páratartalom mellett)

Szemcseméret: 0-1 mm

Vízigény: 1 zsák (25 kg) porhabarcschoz: 5,0-5,25 liter

(víz:por=0,20-0,21)

Duzzadás: 0,1 térfogat %

Nyomószilárdság (N/mm ²):	4 órás	min. 2,0
	12 órás	min. 30
	24 órás	min. 45
	28 napos	min. 80

Betapadási szilárdság (Ø 14 mm horgonyvas, 0,35 m betapadási hossz) kihúzó erő (kN): min. 95 kN

Hajlító-húzószilárdság (N/mm ²):	24 órás	min. 2,5
	28 napos	min. 12

Feldolgozási hőmérséklet: levegő és alapfelület min. + 5 °C

Kiadósság: 1 zsák (25 kg) porhabarcsból kb. 13-14 liter habarcs lesz

Feldolgozás

A porhabarcsot teljes zsákonként, kényszerkeverőgépben legalább 3 percen át kell az előírt vízmennyiséggel keverni, majd megfelelő szivattyúval, szállítótömlőn át a horgonylyukba tölteni. A lyuk kitöltése után azonnal be kell helyezni a horgonyzó elemet. Az átlagostól eltérő hőmérsékletek módosítják a kötés és szilárdulás sebességét.

Egészségügyi és biztonsági teendők

Veszélyes komponensek: portlandcement, kalciumhidroxid. Izgatja a szemet és a bőrfelületet. Bőrrel, szemmel való érintkezés kerülendő. Nem kerülhet gyermekek kezébe. Bőrre jutva túlérzékenységet okozhat, gumikesztyű viselése kötelező. Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. A maradékot nem szabad a csatornába üríteni

Minőségellenőrző intézmények

Magyarország: ÉMI: A-1292

Németország: BÜV Nord, BÜV NW

MEGJEGYZÉS

Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon és a tudomány és gyakorlat legújabb eredményein alapulnak, mégsem tekinthetők szerződéses jogalapnak, köztöttségnek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni.

Figyelem!

Mindig olyan munkaüregre válasszunk, amely csak egy oldalról nyitott, ellenkező esetben az AM 1000 fedetlenül maradt része megrepedhet!

Szállítás

25 kg-os háromrtegű papírzsákban

Tárolás

Száraz, hűvös raktárban, fa raklapon, lehetőleg eredeti csomagolásban kb. 6 hónap

Rendelési jel

AM-1000

Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.

1113. Budapest, Róf u. 9-13., Telefon: 209-2490, Fax: 209-2489

Raktár: **Tököl – Airport Ipari Park**, Tel.: 06/24-489-204, 06-30-201-1305

E-mail: posta@technowato.hu, weboldal: www.technowato.hu