



# TECHNOWATO

Kereskedőház Építőipari Kft

## quick-mix P250 kőzetpótló szárazhabarcs

### Tulajdonságok

A P250 cement és mészhidrát kötőanyagú, különleges finomhomok adalékanyagot, színes pigmenteket és adalékszereket tartalmazó szárazhabarcs keverék, amely az előírt mennyiségű tiszta vízzel frisshabarccsá keverve homokkő és más terméskő felületek javítására és kiegészítésére, továbbá homokkő másolatok és díszítő elemek formázására alkalmas. A szilárd habarcs színárnyalata és szemcsézettsége messzemenően igazodik az alapkőzetéhez. Utólagos fugázáshoz földnedves, vagy kissé képlékeny konzisztenciában használható fugázó pálcával, rétegesen bedolgozva.

Végleges alkalmazás előtt próbafelületen kell ellenőrizni a színkártyáról kiválasztható változat és az alapkőzet megjelenésének egyezését.

### Műszaki jellemzők

Legnagyobb szemátmérő	0,5 mm
Színárnyalatok	fehértől szürkéig (különleges színekben és 1,2 mm szemmagyságban igény szerint rendelhető)
Nyomószilárdság 28 napos	min. 15 N/mm <sup>2</sup>
Hajlító-húzószilárdság 28 napos	min. 1 max.5 N/mm <sup>2</sup>
Rugalmassági modulus	kb. 13.280 N/mm <sup>2</sup>
Keverővíz igény	kb. 5,8 liter 35 kg szárazhabarcsához
Kiadósság	35 kg szárazhabarcsból kb. 21 l frisshabarcs keverhető

### Feldolgozás

#### Felület előkészítése

Az alapfelület fagymentes, szilárd, szívóképes, portól és szennyeződésektől mentes legyen. A károsodott kő-részeket az ép körmélységig ki kell vésni (fecskefarok profilban) oly módon, hogy legalább 10 mm habarcsréteget lehessen bedolgozni, a felületet alaposan elő kell nedvesíteni. Ha nagyobb rétegvastagságra van igény, rozsdálló erősítést (acélötvözet, sárgaréz, stb.) kell beépíteni.

#### Bedolgozás

1 zsák/35 kg szárazhabarcsot kb. 5,8 liter tiszta vízhez kell forgó keverőszárral hozzákeverni. A homogén frisshabarcs maximális felhordási rétegvastagsága egy lépésben 30 mm lehet. Az utolsó habarcsréteg szintje, amennyiben utólagos megmunkálásra kerül sor, 2-3 mm-rel a köfelület fölé kell legyen. Ez a többletmagasság a teljes megszilárdulás (28 nap) után kőfaragó módszerekkel eltávolítható.

#### Utókezelés

A bedolgozott frisshabarcs felület utókezelésére javasolt impregnáló polimer emulziót felhordani, amely egyben növeli a felület víztaszító védettségét is. A túl gyors kiszáradás ellen (erős szél, vagy tűző napsütés), ill. kedvezőtlen időjárási hatásoktól (csapóeső, fagy stb.) a friss felületet meg kell védeni. A feldolgozást nem szabad végezni, ha a levegő és az alapfelület hőmérséklete +5°C alatt van. A köd és az eső foltképződéseket és kivirágzásokat okozhat. A szilárd javítás színárnyalatát az alapfelület szívóképessége, az időjárás és a kivitelezés módszere befolyásolja és módosíthatja. Utánszállításoknál a bedolgozás előtt mindig ellenőrizni kell az egyezést.

A szárazhabarcsot nem szabad más termékkel keverni.

### Tárolás

Eredeti, zárt csomagolásban, fa raklapon, nedvességtől védve, a gyártástól számított 6 hónapon át.

### Szállítás

35 kg-os papírzsákban

### Egészségügyi és biztonsági teendők

A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásait a Biztonsági Adatlap tartalmazza. E szerint a termék szállítási/tárolási állapotban nem minősül veszélyes készítménynek. Vízzel keverve azonban lúgos kémhatású, és izgathatja a szemet és a bőrfelületet, ezért feldolgozáskor védőruházat, védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott.

A bőrre jutott anyagot bő vízzel azonnal le kell mosni; a szembe került anyagot vízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni. Nem kerülhet gyermekek kezébe.

Az anyag maradékát nem szabad csatornába, élő vízbe vagy talajba üríteni, hanem vízzel keverés és megszilárdulás után építési törmelékként kell elhelyezni.

### Megjegyzés

Ajánlásaink, melyeket vásárlóink illetve felhasználóink támogatására adunk, tapasztalatainkon a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményein alapulnak, mégsem tekinthetők szerződéses jogalapnak, köztéttségnek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni.

2014. március

### Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.

1113. Budapest, Róf u. 9-13., Telefon: 209-2490, Fax: 209-2489  
Raktár: Tököl – Airport Ipari Park, Tel.: 06/24-489-204, 06-30-201-1305  
E-mail: [posta@technowato.hu](mailto:posta@technowato.hu), weboldal: [www.technowato.hu](http://www.technowato.hu)